



## ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Прогресс»

Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер.

Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН:

1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

Января 2025г.

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследований)

№62398-ПРГ/25 от 14.01.2025

|   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Объект                                                                           | Изделия санитарные фарфоровые, торговой марки "IDDIS": унитазы приставные                                                                                                                                                              |
| 2 | Заявитель                                                                        | Общество с ограниченной ответственностью «СКЛ». Адрес: Россия, 198095, город Санкт-Петербург, Химический пер., д.1, лит. АВ, офис 416, ИНН: 7805442438, ОГРН: 1077847638549, телефон: 88123180515, электронная почта: inform@skl-co.ru |
| 3 | Изготовитель                                                                     | «Guangdong Bain Intelligent Technology Co., Ltd» Адрес: Китай, Zibian No.1 Factory, Dakuchi Road North, Fuzhong Industrial Zone, Fuzhong Village, Guxiang Town, Chao'an District, Chaozhou City, Guangdong, P.R.China                  |
| 4 | Основание для проведения исследований (анализа)                                  | Заявка № 62398 от 28 декабря 2024 г.                                                                                                                                                                                                   |
| 5 | Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)                   | 28 декабря 2024 г.                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 | Дата получения материала для исследований (анализа)                              | 28 декабря 2024 г.                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 | Дата проведения исследований (анализа)                                           | 28 декабря 2024 г. – 14 января 2025 г.                                                                                                                                                                                                 |
| 8 | Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку | ГОСТ 15167-93                                                                                                                                                                                                                          |
| 9 | Результаты                                                                       | Таблица №1                                                                                                                                                                                                                             |

Таблица №1

| п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                           | Показатели                                                                                                                      |                           | Методы испытаний |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | НД                                                                                                                              | Испытания                 |                  |
| 1   | Функциональная пригодность                                                                                                                                                        | Изделия должны быть функционально пригодными                                                                                    | Соответствует требованиям | ГОСТ 15167-93    |
| 2   | Водопоглощение, %, не более                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                               | 0,5                       | ГОСТ 13449       |
| 3   | Глазурь                                                                                                                                                                           | Должна быть термически и химически стойкой                                                                                      | Соответствует требованиям | ГОСТ 13449       |
| 4   | Свойства изделия                                                                                                                                                                  | Изделия должны быть термически стойкими и механически прочными.                                                                 | Соответствует требованиям | ГОСТ 13449       |
| 5   | Дефекты                                                                                                                                                                           | Изделия не должны иметь сквозных видимых и невидимых трещин, холодного треска и цека.                                           | Соответствует требованиям | ГОСТ 15167-93    |
| 6   | Внешний вид                                                                                                                                                                       | Внешний вид видимых и функциональных поверхностей изделий должен удовлетворять требованиям, указанным в таблице 1 ГОСТ 15167-93 | Соответствует требованиям | ГОСТ 15167-93    |
| 7   | Покрытие                                                                                                                                                                          | Изделия должны быть покрыты белой или цветной глазурью, или декорированы различными методами                                    | Соответствует требованиям | ГОСТ 15167-93    |
| 8   | Деформация (коробление) верхней поверхности (в плоскости сидения), мм, не более                                                                                                   | 4                                                                                                                               | 1                         | ГОСТ 13449       |
| 9   | Отклонение от горизонтальности верхней поверхности, мм, не более                                                                                                                  | 8                                                                                                                               | 3                         | ГОСТ 13449       |
| 10  | Деформация (коробление) нижней поверхности крышки и верхней поверхности корпуса бачка, мм, не более                                                                               | 2                                                                                                                               | 0,5                       | ГОСТ 13449       |
| 11  | Деформация (коробление) наружной поверхности днища бачков, мм, не более                                                                                                           | 4                                                                                                                               | 2                         | ГОСТ 13449       |
| 12  | Деформация (коробление) днища бачка в условно ограниченной кольцевой зоне, отступающей на 10 мм от краев отверстия, предназначенной для установки спускной арматуры, мм, не более | 4                                                                                                                               | 3                         | ГОСТ 13449       |
| 13  | Полезный объем смывных бачков, л, не менее                                                                                                                                        | 0,6                                                                                                                             | 0,8                       | ГОСТ 13449       |

| п/п | Наименование показателя | Показатели                                                                                     |                                                                         | Методы испытаний |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                         | НД                                                                                             | Испытания                                                               |                  |
| 14  | Выдерживаемая нагрузка  | Унитазы должны быть функционально пригодными и выдерживать нагрузку не менее 2,00 кН (200 кгс) | Унитазы функционально пригодны и выдерживают нагрузку 2,00 кН (200 кгс) | ГОСТ 13449       |

**Заключение:**

**По результатам проведенных исследований (анализа):** Изделия санитарные фарфоровые, торговой марки "IDDIS": унитазы приставные, выпускаемые «Guangdong Bain Intelligent Technology Co., Ltd» Адрес: Китай, Zibian No.1 Factory, Dakuchi Road North, Fuzhong Industrial Zone, Fuzhong Village, Guxiang Town, Chao'an District, Chaozhou City, Guangdong, P.R.China, **соответствуют:** ГОСТ 15167-93.

Исполнитель

Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).  
 Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».  
 Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.

